

常州三和塑胶有限公司

产品性能表

产品名称	L-3000 抗静电 粉红			
检验依据	Q/320412 CNW 001-2015			
检验项目	单位	标准值	实测值	单项判断
密度	Kg/m ³	25-35	29.4	合格
拉伸强度	Kpa	≥170	339.2	合格
断裂伸长率	%	≥130	239.2	合格
撕裂强度	N/m	≥400	867	合格
压缩强度	Kpa	≥35	49	合格
70℃尺寸变化率	%	≤3.0	1.13	合格
吸水性	Kg/m ²	≤0.04	0.033	合格
燃烧速度	mm/min	≤130	69	合格
导热系数	W/m.k	≤0.038	0.037	合格
电阻值	Ω	10 ⁹⁻¹¹	10 ¹⁰	合格
检验结论	合格			
备注：	因产品内抗静电剂的挥发，原板剖切后片材的抗静电性能约半年之后会逐渐减弱。			
				

检验员：陈晓兰

复核：宋秋华